Le 25/10/2003

# BACHPEINT LIANT

## LIANT EPOXY INCOLORE POUR GRANULATS

### PRESENTATION

BACHPEINT LIANT est une résine d'enrobage bi-composante à base d'époxy destinée à être coulée sur nos revêtements décoratifs CHIPSTYL ou à lier des quartz colorés, silicate d'aluminium et granulats de marbre.

### UTILISATIONS

BACHPEINT LIANT permet la confection de mortiers époxy pour sols à forte stabilité dimensionnelle et de très bonne résistance aux chocs.
BACHPEINT LIANT s'utilise sur supports béton et dérivés pour couler des sols décoratifs « in situ » sans joint. Sur métaux non ferreux et revêtements en matière plastique, nous consulter.
BACHPEINT LIANT, associé à BACHIUM (silicate d'aluminium ), permet la confection de chapes antidérapantes sur les passerelles d'usines, toboggans d'accès, quais de chargement, etc.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | PARTIE A + B |
|---|---|
| Classification AFNOR | Norme T 36005 - Famille I - Classe 6b |
| Viscosité du mélange à 20°C | 55 sec CF. 6 |
| Densité à 25 °C g/cm 3 | 1.01 +/- 0,05 |
| aspect | incolore |
| Sec à 20°C et 60 % HR | 16 heures |
| Circulable | 48 heures |
| Rapport du mélange | 3/1 |
| Point éclair | 21°C |
| Pouvoir couvrant | +/- 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur |
| Extrait sec | > 99% en poids |
| Adhérence | > / = 25 bars |
| Durée pratique d'utilisation du mélange à 20°C * | 30 minutes pour le liant seul |

* La durée pratique d'utilisation diminue lorsque la température ou la quantité augmentent.

### MODE D'EMPLOI

### A. PREPARATION DES SUPPORTS.

Les supports doivent être sains, propres, secs, dégraissés, dépoussières, débarrassés de toutes traces de laitance par sablage, et suffisamment cohérent, conformément aux us et coutumes de la profession.

## B. CONDITIONS CLIMATIQUES.

- Travailler dans un milieu aéré.
- La température du support et de l'air ambiant doit être comprise entre + 10 °C et + 30 °C.
- Ne pas appliquer sur un sol humide et en atmosphère hygrométrique supérieure à 80 % .
- Le support devra toujours avoir une température supérieure à 3°C du point de rosée .

## C. APPLICATION

1- MORTIER EPOXY

a) Mélanger intimement les deux composants A et B de BACHPEINT LIANT à l'aide d'un agitateur mécanique (300 t/mn maximum) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène (Suivant DTU 59.3).

b) Effectuer un mélange parfait avec les granulats sans dépasser un rapport de 1 kg de BACHPEINT LIANT pour 6 kg de granulats.

c) Appliquer le mortier à la truelle puis talocher et lisser .

d) Après séchage complet, suivant l'effet recherché, fermer le mortier ainsi obtenu avec une résine auto-lissante incolore.

2- SOLS DECORATIFS

a) Appliquer 1 couche de BACHPEINT PRICAL 200 g/m²

b) Appliquer 250 r/m² de CHIPSTYL. Après séchage, balayer l'excédent.

c) Mélanger intimement les deux composants A et B de BACHPEINT LIANT à l'aide d'un agitateur mécanique (300 t/mn maximum) jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène (Suivant DTU 59.3).

d) Poncer puis effectuer une couche de garnissage d'environ 1,5 kg par m².

e) Terminer avec une couche de finition BACHPEINT ANTIGLISS ( 100 à 150 g/m².)

Nettoyage du matériel d'application au BACHPEINT DILUANT avant durcissement du produit.

## CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Conserver hors de la portée des enfants, à l'abri du gel et à l'écart de toute source d'ignition. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Prendre les précautions de stockage et manipulation inhérentes aux produits inflammables de classe de point d'éclair compris entre 21°C et 55°C. Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger pendant l'utilisation. Ne pas mettre au contact d'une flamme, d'un objet incandescent ou d'une source d'étincelle. Ne pas inhaler les vapeurs. Manipuler dans un endroit suffisamment ventilé ou utiliser une protection respiratoire. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un matériel de protection approprié. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. Ne pas rejeter à l'égout. Eviter l'accumulation des charges électrostatiques par mise à la masse.

Conservation trois mois maximum dans son emballage d'origine soigneusement fermé dans un local sec et aéré.

Fiche de sécurité disponible sur simple demande selon **décret 87200 du 27 mars 1987 en vigueur au 1er avril 1988.**

**- Les informations contenues dans cette notice ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont d'autre but que de faciliter le travail de nos clients.**

**- Les renseignements que nous donnons reflètent la réglementation en vigueur, et sont l'expression la plus exacte et la plus précise de nos connaissances actuelles.**

**- Les caractéristiques citées des produits fabriqués dépendent des conditions: de conservation, de stockage et de mise en oeuvre. De plus ces conditions échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.**

**- S'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition.**

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*